1К CLEARCOAT SPRAY

CF 1К Акриловый прозрачный лак (спрей 520 мл)

Описание

Высококачественный профессиональный акриловый прозрачный лак воздушной сушки.

После нанесения лак образует покрытие с высоким блеском, обладающее высокой адгезией к окрашиваемой поверхности.

Область применения:
- для создания финишного покрытия в процессе ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля красками типа «металлик».

Продукты

7-200-0520	1К Акриловый прозрачный лак, баллончик 520 мл

Свойства

- Обладает повышенной стойкостью к погодно-климатическим факторам
- Быстро сохнет
- Стоек к ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям

Подложки

Сольвентные базовые краски, заводские лакокрасочные покрытия*.

***Не наносить** на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и противокоррозионные, и на термопластичные покрытия.

1К CLEARCOAT SPRAY

CF 1К Акриловый прозрачный лак (спрей 520 мл)

ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ

	1 – 2 минуты
	Наносить при температуре выше +10°C
	Готов к нанесению
Нанесение	2 – 3 слоя
Межслойная выдержка, 20°C	10 минут

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Дальнейшая обработка

Сушка на «отлип»: 20 мин,

Полное высыхание: не менее 2 часов

Очистка оборудования

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать лак.

1К CLEARCOAT SPRAY

CF 1К Акриловый прозрачный лак (спрей 520 мл)

РЕКОМЕНДАЦИИ по ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Перед использованием аэрозольный баллончик энергично встряхивать в течение 1-2-х минут
- Прозрачный лак наносить на полностью высохшую базовую краску
- Допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия. Глянцевые покрытия необходимо матировать соответствующим абразивом.

Примечания

- Наносить 1К прозрачный лак с расстояния 20-30 см.

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
7-200-0520	лак, баллончик 520 мл	1	прим. 800	бесцветный

Безопасность

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не вскрывать и не сжигать после использования. Не распылять вблизи источников огня и раскаленных предметов. Не курить во время использования. Беречь от детей! Не вдыхать испарения и брызги, избегать попадания на открытую кожу и в глаза. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Использованный баллончик утилизировать как бытовой отход.

Состав

Модифицированная акриловая смола, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан.